

# TRX GREASE 330

Grasa lítica con bisulfuro de molibdeno para Obras Públicas.

una grasa lubricante en base jabón lítico con ácidos grasos y estabilizada con aceite mineral para dar unas mejores propiedades de lubricación. Especialmente aditivada con componentes extrema presión sólidos (Bisulfuro de Molibdeno) para resistir cargas incluso en regímenes de lubricación límite (metal-metal) y aditivos de alta untuosidad.

Excepcional estabilidad al trabajo.

Alto punto de goteo.

Protección frente a la corrosión de las partes metálicas.

Engrase en ambientes húmedos.

Engrase para cargas y/o vibraciones.

Engrase bajas velocidades.

Excelente propiedades sellantes y adherentes.

## APLICACIONES:

Maquinaria de Obras Públicas y minería; cintas transportadoras, niveladoras, tractores, dumpers, etc.

Lubricación de cojinetes y rodamientos a bajas/medias velocidades.

Acoplamientos.

Transmisiones abiertas baja velocidad y altas cargas; frenos eléctricos, cajas engrase, cardans, etc.

Transmisiones abiertas baja velocidad y altas cargas.

Chasis.

CARACTERÍSTICAS	TRX GREASE 330					MÉTODOS
	00	0	1	2	3	
Consistencia	00	0	1	2	3	-
Aspecto	Viscoso negra	Pasta viscosa negra	Pasta untuosa negra	Pasta mantecosa negra	Pasta mantecosa negra	ILS-14
Viscosidad aceite base	150	150	150	150	150	ISO VG
Pº de gota, °C	125	145	160	180	180	ASTM D-2265
Penetración, mm/10 <sup>-1</sup>	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250	ASTM D-217
Penetración 10 <sup>5</sup> W, mm/10 <sup>-1</sup>	380-440	335-390	290-350	245-310	200-270	ASTM D-217
Corrosión al Cobre	1b	1b	1b	1b	1b	ASTM D-4048
Carga TIMKEN, lbs	40	50	60	60	60	ASTM D-2509
Temperatura de servicio	-15°C/+120°C	-15°C/+120°C	-15°C/+125°C	-15°C/+135°C	-10°C/+135°C	-
Clasificación DIN	GF00E-15	MFOE-15	KF1H-15	KF2K-15	KF3K-10	DIN 51502
Clasificación ISO	L-X-BCEB-00	L-X-BCEB-0	L-X-BCEB-1	L-X-BCEB-2	L-X-BCEB-3	ISO 6743-9

## ENVASES DISPONIBLES

- Bidón 200 kg.
- Bidón 45 kg.
- Garrafa 18 kg.
- Caja 4 x 5 kg.
- Cartuchos.

Distribuido por:  
**GOLD INTERNACIONAL, S.L.**  
 y fabricado por: CIF-B08599003  
 Tlfno.:918171860